KAURI
UNDERGROUND TREASURE

20x120 (8"x48") . 60x120 TECH (24"x48")

la fabbrica S.p.A. ceramiche

Civilization of Beauty

GRES PORCELLANATO COLORATO IN MASSA

Full-body coloured porcelain stoneware. Grès cérame coloré dans la masse. In der Masse gefärbtes Feinsteinzeug. Gres porcelánico coloreado en masa. Γκρε πορσελάνης χρωματιστό ολικής μάζας. Окрашенный по всей толщине керамогранит.

SPESSORE. Thickness. Épaisseur. Stärke. Espesor. Πάχος. Толщина. **10mm.**

la fabbrica S.p.A. ceramiche

Civilization of Beauty



Le terre magiche della Nuova Zelanda custodiscono il legno più esclusivo del mondo, perché ricavato da alberi caduti in seguito a enormi cataclismi e rimasti sotto terra per migliaia di anni. Kauri si ispira a questo legno dallo stile unico e ne proietta la naturale eleganza negli ambienti del vivere moderno.

The magical land of New Zealand treasures the most exclusive wood in the world, because it is obtained from trees that have fallen due to cataclysms and have remained underground for thousands of years. Kauri is inspired by the unique style of this wood and it reflects its natural elegance in modern living environments.

Les terres magiques de la Nouvelle-Zélande conservent le bois le plus exclusif du monde, parce qu'il est obtenu à partir d'arbres tombés à la suite d'énormes cataclysmes et restés ensevelis sous terre pendant des milliers d'années. Kauri s'inspire de ce bois au style unique et en projette l'élégance naturelle dans les lieux de la vie moderne.

Die magischen Landschaften von Neuseeland bewahren das wertvollste Holz auf der ganzen Welt auf, da es von Bäumen stammt, die während großer Naturkatastrophen umgefallen sind und Tausende von Jahren unter der Erde vergraben blieben. Kauri inspiriert sich an diesem vom Stil her einzigartigen Holz und projiziert die natürliche Eleganz in moderne Wohnumgebungen.

En las tierras mágicas de Nueva Zelanda se encuentra la madera más exclusiva del mundo, ya que se obtiene de árboles caídos como consecuencia de enormes cataclismos y que quedaron bajo tierra por miles de años. Kauri se inspira en esta madera de estilo único y proyecta su natural elegancia en los ambientes del vivir moderno.

Τα μαγικά χώματα της Νέας Ζηλανδίας φυλάσσουν το πιο αποκλειστικό ξύλο του κόσμου, επειδή προέρχεται από δέντρα που έχουν πέσει μετά από τεράστιους κατακλυσμούς και έχουν μείνει κάτω από τη γη για χιλιάδες χρόνια. Η Kauri εμπνέεται από αυτό το ξύλο με το μοναδικό στυλ και προβάλλει τη φυσική του κομψότητα στους χώρους της σύγχρονης ζωής.

В сказочных землях Новой Зеландии хранится самая эксклюзивная древесина в мире: ее получают из деревьев, упавших при разрушительных стихийных бедствий и пролежавших под землей тысячи лет. Эта древесина с уникальным стилем является источником вдохновения для коллекции Kauri, приносящей натуральную элегантность этого материала в современные интерьеры.

新西兰的神奇土地孕育了世界上最独特的木材。这些木材取自在大灾害中倒下的树木，这些树木在地下埋藏了数千年。卡吾里在这种珍贵的木材上施展灵感打造出独一无二的风格，让它在现代生活的环境中映射出大自然的优雅。

COLORS FORMATS

la fabbrica S.p.A. ceramiche

Civilization of Beauty

GRES PORCELLANATO COLORATO IN MASSA

Full-body coloured porcelain stoneware. Grès cérame coloré dans la masse. In der Masse gefärbtes Feinsteinzeug. Gres porcelánico coloreado en masa. Γκρε πορσελάνης χρωματιστό ολικής μάζας. *Окрашенный по всей толщине керамогранит.*

FINO A 50 GRAFICHE DIFFERENTI

Up to 50 difference graphic designs .Jusqu'à 50 motifs différents . Bis zu 50 unterschiedliche Graphiken Hasta 50 gráficas diferentes . До 50 разных графических вариантов . *Μεχρι 50 διαφορετικα γραφικα*

Lappato e Rettificato. *Honed and Rectified. Semi-poli et Rectifie. Teilpoliert und Kalibriert. Lapeado y Rectificado.* Λαπάτο (γυαλισμένο) με κοπή ακρίβειας. Полуполированная и ректифицированный.

Naturale e rettificato. *Natural and rectified. Naturel et rectifie. Natur Oberfläche und kalibriert. Natural y rectificado. Φυσικό με κοπή ακριβείας.* Натуральный и ректифицированный.

20x120 (8"x48") . 60x120 TECH (24"x48")

AWANUI

CATLINS

VICTORIA

KAIMAI

TASMAN

FIORDLAND

la fabbrica SpA ceramiche

Civilization of Beauty

catlins

GRES PORCELLANATO COLORATO IN MASSA

Full-body coloured porcelain stoneware. Grès cérame coloré dans la masse. In der Masse gefärbtes Feinsteinzeug. Gres porcelánico coloreado en masa. Γκρε πορσελάνης χρωματιστό ολικής μάζας. *Окрашенный по всей толщине керамогранит.*

20x120 (8"x48") . 60x120 TECH (24"x48")

CATLINS

Catlins . Fiordland 20x120 . 8”x48” Lap. Ret.

Catlins 20x120 . 8”x48” Lap. Ret.

Catlins 20x120 . 8”x48” Lap. Ret.

la fabbrica SpA ceramiche

Civilization of Beauty

fiordland

GRES PORCELLANATO COLORATO IN MASSA

Full-body coloured porcelain stoneware. Grès cérame coloré dans la masse. In der Masse gefärbtes Feinsteinzeug. Gres porcelánico coloreado en masa. Γκρε πορσελάνης χρωματιστό ολικής μάζας. *Окрашенный по всей толщине керамогранит.*

20x120 (8"x48") . 60x120 TECH (24"x48")

FIORDLAND

Fiordland 20x120 . 8"x48" Lap. Ret.

Fiordland 20x120 . 8”x48” Lap. Ret.

la fabbrica SpA ceramiche

Civilization of Beauty

awanui

GRES PORCELLANATO COLORATO IN MASSA

Full-body coloured porcelain stoneware. Grès cérame coloré dans la masse. In der Masse gefärbtes Feinsteinzeug. Gres porcelánico coloreado en masa. Γκρε πορσελάνης χρωματιστό ολικής μάζας. *Окрашенный по всей толщине керамогранит.*

20x120 (8"x48") . 60x120 TECH (24"x48")

AWANUI

Awanui 20x120 . 8”x48” Nat. Ret.

la fabbrica SpA ceramiche

Civilization of Beauty

tasman

GRES PORCELLANATO COLORATO IN MASSA

Full-body coloured porcelain stoneware. Grès cérame coloré dans la masse. In der Masse gefärbtes Feinsteinzeug. Gres porcelánico coloreado en masa. Γκρε πορσελάνης χρωματιστό ολικής μάζας. *Окрашенный по всей толщине керамогранит.*

20x120 (8"x48") . 60x120 TECH (24"x48")



TASMAN

Tasman 20x120 . 8"x48" Nat. Ret.

Tasman Tech 60x120 . 24”x48” Lap. Ret.

la fabbrica SpA ceramiche

Civilization of Beauty

kaimai

GRES PORCELLANATO COLORATO IN MASSA

Full-body coloured porcelain stoneware. Grès cérame coloré dans la masse. In der Masse gefärbtes Feinsteinzeug. Gres porcelánico coloreado en masa. Γκρε πορσελάνης χρωματιστό ολικής μάζας. *Окрашенный по всей толщине керамогранит.*

20x120 (8"x48") . 60x120 TECH (24"x48")

Kaimai 20x120 . 8"x48" Nat. Ret.

KAIMAI

Kaimai 20x120 . 8”x48” Nat. Ret.

la fabbrica SpA ceramiche

Civilization of Beauty

victoria

GRES PORCELLANATO COLORATO IN MASSA

Full-body coloured porcelain stoneware. Grès cérame coloré dans la masse. In der Masse gefärbtes Feinsteinzeug. Gres porcelánico coloreado en masa. Γκρε πορσελάνης χρωματιστό ολικής μάζας. *Окрашенный по всей толщине керамогранит.*

20x120 (8"x48") . 60x120 TECH (24"x48")



Victoria 20x120 . 8"x48" Lap. Ret

VICTORIA

Victoria 20x120 . 8"x48" Nat. Ret.

Victoria 20x120 . 8”x48” Lap. Ret.

KAURI

20x120 (8"x48") . 60x120 TECH (24"x48")

放射性水平A

100%
DESIGN AND PRODUCTION
OF ITALY

Ceramics of Italy

ANSI A 137.1: 2012
WET DYNAMIC COEFFICIENT OF FRICTION
DCOF > 0,42

SHADE SPECTRUM

Low ☐ Moderate ☐ High ☐ Random ☐

GRES PORCELLANATO COLORATO IN MASSA

Full-body coloured porcelain stoneware. Grès cérame coloré dans la masse. In der Masse gefärbtes Feinsteinzeug.
Gres porcelánico coloreado en masa. Γκρε πορσελάνης χρωματιστό ολικής μάζας. Окрашенный по всей толщине керамогранит.

SPESSORE. Thickness. Épaisseur. Stärke. Espesor. Πάχος. Толщина. **10mm.**

○ **LAPPATO E RETTIFICATO.** HONED AND RECTIFIED. SEMI-POLI ET RECTIFIE. TEILPOLIERT UND KALIBRIERT. LAPEADO Y RECTIFICADO.
ΛΑΠΑΤΟ (ΓΥΑΛΙΣΜΕΝΟ) ΜΕ ΚΟΠΗ ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ. ΗΟΛΥΠΟΛΙΡΟΒΑΝΝΑί И РЕКТИФИЦИРОВАННЫЙ.

□ **NATURALE E RETTIFICATO.** NATURAL AND RECTIFIED. NATUREL ET RECTIFIE. NATUR OBERFLÄCHE UND KALIBRIERT.
NATURAL Y RECTIFICADO. ΦΥΣΙΚΟ ΜΕ ΚΟΠΗ ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ. НАТУРАЛЬНЫЙ И РЕКТИФИЦИРОВАННЫЙ.

AWANUI

B243 **075071**
Awanui
20x120 . 8"x48"
Nat. Ret. ☐

B257 **075003** Awanui Tech
60x120 . 24"x48" Lap. Ret. ○

B258 **075072**
Awanui
20x120 . 8"x48"
Lap. Ret. ○

CATLINS

B243 **075075**
Catlins
20x120 . 8"x48"
Nat. Ret. ☐

B257 **075007** Catlins Tech
60x120 . 24"x48" Lap. Ret. ○

B258 **075076**
Catlins
20x120 . 8"x48"
Lap. Ret. ○

FIORDLAND

B243 **075085**
Fiordland
20x120 . 8"x48"
Nat. Ret. ☐

B257 **075017** Fiordland Tech
60x120 . 24"x48" Lap. Ret. ○

B258 **075086**
Fiordland
20x120 . 8"x48"
Lap. Ret. ○

KAIMAI

B243 **075090**
Kaimai
20x120 . 8"x48"
Nat. Ret. ☐

B257 **075022** Kaimai Tech
60x120 . 24"x48" Lap. Ret. ○

B258 **075091**
Kaimai
20x120 . 8"x48"
Lap. Ret. ○

TASMAN

B243 **075095**
Tasman
20x120 . 8"x48"
Nat. Ret. ☐

B257 **075027** Tasman Tech
60x120 . 24"x48" Lap. Ret. ○

B258 **075096**
Tasman
20x120 . 8"x48"
Lap. Ret. ○

VICTORIA

B243 **075100**
Victoria
20x120 . 8"x48"
Nat. Ret. ☐

B257 **075032** Victoria Tech
60x120 . 24"x48" Lap. Ret. ○

B258 **075101**
Victoria
20x120 . 8"x48"
Lap. Ret. ○

PEZZI SPECIALI

Trims . Pièces speciales . Formstücke . Piezas especiales . Ειδικα τεμαχια
Специалрные элементы.

BATTISCOPA 6,5x120 . 2 1/2"x48" 6 PCS

V220 **075150** Awanui Nat. Ret. ☐
V220 **075151** Awanui Lap. Ret. ○
V220 **075152** Catlins Nat. Ret. ☐
V220 **075153** Catlins Lap. Ret. ○
V220 **075156** Fiordland Nat. Ret. ☐
V220 **075157** Fiordland Lap. Ret. ○
V220 **075158** Kaimai Nat. Ret. ☐
V220 **075159** Kaimai Lap. Ret. ○
V220 **075160** Tasman Nat. Ret. ☐
V220 **075161** Tasman Lap. Ret. ○
V220 **075162** Victoria Nat. Ret. ☐
V220 **075163** Victoria Lap. Ret. ○

GRADINO COSTA RETTA 33x120x3,2 . 13"x48" x1 1/4" * 2 PCS



V410 **075180** Awanui Nat. Ret. ☐
V410 **075186** Catlins Nat. Ret. ☐
V410 **075192** Fiordland Nat. Ret. ☐
V410 **075198** Kaimai Nat. Ret. ☐
V410 **075204** Tasman Nat. Ret. ☐
V410 **075210** Victoria Nat. Ret. ☐

GRADINO COSTA RETTA ANGOLO SX 33x120x3,2 . 13"x48" x1 1/4" * 1 PCS



V428 **075182** Awanui Nat. Ret. ☐
V428 **075188** Catlins Nat. Ret. ☐
V428 **075194** Fiordland Nat. Ret. ☐
V428 **075200** Kaimai Nat. Ret. ☐
V428 **075206** Tasman Nat. Ret. ☐
V428 **075212** Victoria Nat. Ret. ☐

GRADINO COSTA RETTA ANGOLO DX 33x120x3,2 . 13"x48" x1 1/4" * 1 PCS



V428 **075184** Awanui Nat. Ret. ☐
V428 **075190** Catlins Nat. Ret. ☐
V428 **075196** Fiordland Nat. Ret. ☐
V428 **075202** Kaimai Nat. Ret. ☐
V428 **075208** Tasman Nat. Ret. ☐
V428 **075214** Victoria Nat. Ret. ☐

***** ***A disposizione solo su richiesta. Tempi di consegna: 30gg.***
Available upon request only. Delivery terms: 30 days.
Disponible seulement sur requête. Délais de livraison: 30 jours.
Verfügbar auf Anfrage. Lieferzeit: 30 tage.
Disponible sólo bajo pedido. Plazo de entrega: 30 días.
Διατίθενται μόνο κατά παραγγελία. Χρόνοι παράδοσης 30 ημέρες.
Изготавливается только по специальной заявке. Срок поставки: 30 дней.

Per il gradino non si garantisce la stessa tonalità del fondo
We cannot guarantee that the shade of the stair tile will be the same as the background tile
Pour la marche, nous ne garantissons PAS la même tonalité du fond
Für die Stufe wird nicht der gleiche Farbton des Untergrunds garantiert
Para el peldaño no se garantiza el mismo tono del fondo
Для ступени не гарантирована одинаковость тона с фоном
Για το σκαλάκι ΔΕΝ εγγυάται η ίδια απόχρωση της βάσης

KAURI

20x120 (8"x48") . 60x120 TECH (24"x48")

CONSIGLI PER LA POSA

Laying recommendations . Conseils de pose .
Empfehlungen zu Verlegung . Consejos para la colocación .
Συμβουλές για την τοποθέτηση . Рекомендации по укладке .

Si consiglia di mantenere una fuga di 2 mm per la posa in monoformato o multiformato degli articoli rettificati.

In the case of straightened-edge tiles, we recommend you keep a 2 mm joint when laying either same sized-tiles or different-sized tiles together.

Il est recommandé de maintenir un joint de 2 mm pour la pose en monoformat ou en multiformat des articles rectifiés.

Es wird geraten, eine Fuge von 2 mm bei der Verlegung der geschliffenen Artikel als Einzelformat oder Multiformat einzuhalten.

Se aconseja mantener una junta de 2 mm para la colocación en monoformato o multiformato de los artículos rectificados.

Συνιστάται να αφήνετε έναν αρμό 2 mm για την τοποθέτηση προϊόντων είτε ενός μεγέθους ή πολλαπλών μεγεθών τα οποία διαθέτουν κοπή ακριβείας.

Рекомендуем оставить шов 2 мм при укладке калиброванной продукции одного или нескольких форматов.



IMBALLI

Package . Emballage . Verpackung . Embalajes . Συσκευασίες . Упаковка .

FORMATO cm. Size Format Format	PZ. x SCAT. Pieces x Box Stk. x Krt. Pcs / Bte	MQ. x SCAT. Sqm x Box Qm x Krt. M2/ Bte	KG X SCAT. Weight x Box Gewicht x Krt. (kg) Poids / Bte (kg)	EUROPALLET 80x120 cm			
				SCAT. x PAL. Boxes x Pal. Krt. x Pal. Bte / Pal.	MQ. x PAL. Sqm x Pal. Qm x Pal. M2 / Pal.	KG x PAL. Weight x Pal. Gewicht x Pal. (kg) Poids / Pal. (kg)	Cm. h Pal.
NATURALE RETTIFICATO							
20x120	5	1,20	27,80	42	50,40	1.189	75
battiscopa 6,5x120	6	-	11,00	-	-	-	-
gradino costa retta 33x120x3,2	2	-	23,00	-	-	-	-
gradino costa retta dx/sx 33x120x3,2	1	-	12,00	-	-	-	-
LAPPATO RETTIFICATO							
60x120 Tech	2	1,44	33,41	30	43,20	1.022	75
20x120	5	1,20	27,80	42	50,40	1.189	75
battiscopa 6,5x120	6	-	11,00	-	-	-	-

CARATTERISTICHE TECNICHE

Technical Features . Caracteristiques Techniques . Technische Eigenschaften . Caracteristicas Tecnicas . Τεχνικά Χαρακτηριστικά . Технические Характеристики

GRES PORCELLANATO COLORATO IN MASSA ISO 13006 - G - Bla (E ≤ 0,5%) UNI EN 14411 - G -.
Full-body coloured porcelain stoneware . Grès cérame coloré dans la masse. In der Masse gefärbtes Feinsteinzeug. Gres porcelánico coloreado en masa.
Γκρε πορσελάνης χρωματιστό ολικής μάζας. Окрашенный по всей толщине керамогранит - ISO 13006 - G - Bla (E ≤ 0,5%) UNI EN 14411 - G -

	CARATTERISTICA SPECIFICATION CARACTERISTIQUE EIGENSCHFT CARACTERISTICA ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΟ ХАРАКТЕРИСТИКА	METODO DI PROVA TEST METHODS METHODE D'ESSAI TESTVERFAHREN PRUEBA ΜΕΘΟΔΟΣ ΔΟΚΙΜΗΣ СТАНДАРТ ИСПЫТАНИЙ	VALORE PRESCRITTO GRES PORCELLANATO COLORATO IN MASSA FIXED VALUE VALEUR PRESCRITE VORGESCHRIEHENER WERT ΠΡΟΚΑΘΟΡΙΣΜΕΝΗ ΤΙΜΗ ТРЕБУЕМОВ ЗНВЧЕНИЕ	la fabbrica Civilization of Beauty		
	CARATTERISTICHE DIMENSIONALI DIMENSIONAL CHARACTERISTICS - DIMENSIONS - DIMENSIONALE EIGENSCHAFTEN CARACTERÍSTICAS DIMENSIONALES - ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ ПРОСТРАНСТВЕННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	ISO 10545-2		**NATURALE**	**RETTIFICATO**	**LAPPATO/ RETTIFICATO**
	LUNGHEZZA E LARGHEZZA LENGTH AND WIDTH - LONGUEUR ET LARGEUR - LÄNGE UND BREITE LARGURA Y LARQUEZA - ΜΗΚΟΣ ΚΑΙ ΠΛΑΤΟΣ - ДЛИНАИШИРИНА		± 0,5 %	± 0,3 %	± 0,2 %	± 0,2 %
	SPESSORE THICKNESS - EPAISSEUR - STÄRKE - ESPESOR - ΠΑΧΟΣ - ТОЛЩИНА		± 5 %	± 4 %	± 4 %	± 4 %
	RETTILINEITÀ DEGLI SPIGOLI STRAIGHTNESS OF EDGES - RECTITUDE DES BORDS - RECHTECKIGKEIT DER ECKEN ORTOGONALIDAD DE LAS ESQUINAS - ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΙΣΗ ΤΩΝ ΑΚΜΩΝ - ПРЯМОЛИНЕЙНОСТЬГРАНИ		± 0,5 %	± 0,3 %	± 0,2 %	± 0,2 %
	ORTOGONALITÀ ORTHOGONALITY - ORTHOGONALITE - RECHTWINKLIGKEIT ORTOGONALIDAD ΟΡΘΟΓΩΝΙΟΤΗΤΑ - ПРЯМОУГОЛЬНОСТЬ		± 0,6 %	± 0,3 %	± 0,2 %	± 0,2 %
	PLANARITÀ PLANARITY - PLANARITE - EBENHEIT - PLANEIDAD - ΕΠΙΠΕΔΟΤΗΤΑ - ЛИНЕЙНОСТЬ		± 0,5 %	± 0,3 %	± 0,3 %	± 0,2 %
	ASSORBIMENTO D'ACQUA WATER ABSORBTION - ABSORTION D'EAU - WASSERAUFNAHME - ABSORCIÓN DE AGUA ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΝΕΡΟΥ - ВОДОПОГЛАЩЕНИЕ	ISO 10545-3	≤ 0,5 %	≤ 0,02 %		
	RESISTENZA ALLA FLESSIONE BREAKING MODULUS - RESISTANCE A LA FLEXION - BIEGEFESTIGKEIT RESISTENCIA A LA FLEXIÓN - ΑΝΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΚΑΜΨΗ - ПРОЧНОСТЬ НА ИЗГИБ	ISO 10545-4	35 N/mm² = 356 Kg/cm²	**SPESSORE 10 mm**		> 35 N/mm²
				SPESSORE 11 mm		
				SPESSORE 12 mm		
				SPESSORE 20 mm		64,5 N/mm²
	SFORZO DI ROTTURA MODULUS OF RUPTURE - CHARGE DE RUPTURE - BRUCHLAST ESFUERZO DE ROTURA - ΤΑΣΗ ΑΝΤΟΧΗΣ ΘΡΑΥΣΗΣ - СТОЙКОСТЬ НА ИЗГИБ		**SPESSORE** - THICKNESS EPAISSEUR STÄRKE - ESPESOR - ΠΑΧΟΣ - ТОЛЩИНА ≥ 7,5 mm: min. 1300 N < 7,5 mm: min. 700 N	**SPESSORE 4 mm**		> 700 N
				SPESSORE 10 mm		> 1300 N
				SPESSORE 11 mm		
				SPESSORE 12 mm		
				SPESSORE 20 mm		16060 N
	DETERMINAZIONE DELLA RESISTENZA A FLESSIONE E CARICO DI ROTTURA DETERMINATION OF BREAKING MODULUS AND MODULUS OF RUPTURE DÉTERMINATION DE LA RÉSISTANCE À LA FLEXION ET À LA CHARGE DE RUPTURE BESTIMMUNG DER BIEGEFESTIGKEIT UND DER BRUCHLASTBESTÄNDIGKEIT DETERMINACIÓN DE LA RESISTENCIA A FLEXIÓN Y CARGA DE ROTURA ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΑΝΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΚΑΜΨΗ ΚΑΙ ΣΕ ΦΟΡΤΙΟ ΣΠΑΣΙΜΑΤΟΣ ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПРОЧНОСТИ НА ИЗГИБ И РАЗРУШАЮЩЕЙ НАГРУЗКИ	UNI EN 1339:2005 / COR. 2011 ANNEX F	**SPESSORE** - THICKNESS EPAISSEUR STÄRKE - ESPESOR - ΠΑΧΟΣ - ТОЛЩИНА 20 mm	**SPESSORE 20 mm**		CLASSE U11
	RESISTENZA ALLA ABRASIONE DELLA SUPERFICIE DI PIASTRELLE SMALTATE RESISTANCE TO SURFACE ABRASION OF GLAZED TILES - RÉSISTANCE À L'ABRASION DE LA SURFACE DES CARREAUX ÉMAILLÉS - WIDERSTAND GEGEN ABRIEB DER OBERFLÄCHE DER GLASIERTEN FLIESEN - ИТОЙ КОСТЬ ГЛАЗУРОВАННОЙ ПЛИТКИ К ПОВЕРІНОСТНОМУ ИСТИРАНИЮ ИСТИРАНИЮ	ISO 10545-7	-	-		
	RESISTENZA ALL'ABRASIONE PROFONDA DEEP ABRASION RESISTANCE - RESISTANCE A L'ABRASION PROFONDE BESTÄNDIGKEIT GEGEN TIEFENVERSCHLEIß - RESISTENCIA A LA ABRASIÓN PROFUNDA ΑΝΤΟΧΗ ΣΤΗ ΒΑΘΙΑ ΔΙΑΒΡΩΣΗ - УСТОЙЧИВОСТЬ К ГЛУБОКОМУ СТИРАНИЮ ПО	ISO 10545-6	≤ 175 mm³	117 mm³		
	COEFFICIENTE DI DILATAZIONE TERMICA LINEARE THERMAL EXPANSION COEFFICIENT - COEFFICIENT DE DILATATION THERMIQUE LINEAIRE WARMEALISDEHNUNGSKOEFFIZIENT - COEFFICIENTE DE DILATACIÓN TÉRMICA LINEAL ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΓΡΑΜΜΙΚΗΣ ΘΕΡΜΙΚΗΣ ΔΙΑΣΤΟΛΗΣ ZZKOЭФФИЦИЕНТ ТЕПЛОВОГО ЛИНЕЙНОГО РАСШИРЕНИЯ	ISO 10545-8	**METODO DISPONIBILE** AVAILABLE ON REQUEST METHODE DISPONIBLE VERFÜGBARES VERFAHREN MÉTODO DISPONIBLE ΔΙΑΘΕΣΙΜΗ ΜΕΘΟΔΟΣ ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЕМ	≤ 7x10⁻⁶ °C⁻¹		
	RESISTENZA AL CAVILLO CRAZING RESISTANCE - RÉSISTANCE AUX TRÉSAILLURES HAARRISSE - RESISTENCIA AL CUARTEADO ΑΝΤΟΧΗ ΣΤΙΣ ΜΙΚΡΟΧΙΣΜΕΣ - СТОЙКООТЬ К ОБРАЗОВАНИЮРА ПЯТЕН	ISO 10545-11	-	-		
	RESISTENZA AGLI SBALZI TERMICI THERMAL SHOCK RESISTANCE - RESISTANCE AUX ECARTS DE TEMPERATURE TEMPERATURWECHSELBESTÄNDIGKEIT - RESISTENCIA A CHOQUE TÉRMICO ΑΝΤΟΧΗ ΣΤΑ ΘΕΡΜΙΚΑ ΣΟΚ - УСТОЙЧИВОСТЬ К ТЕМПЕРАТУРНЫМ ПЕРЕПАДАМ	ISO 10545-9	**METODO DISPONIBILE** AVAILABLE ON REQUEST METHODE DISPONIBLE VERFÜGBARES VERFAHREN MÉTODO DISPONIBLE ΔΙΑΘΕΣΙΜΗ ΜΕΘΟΔΟΣ ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЕМ	**RESISTENTI** RESISTANT - RÉSISTANTS WIDERSTANDSFAHIG - RESISTE ΑΝΘΕΚΤΙΚΑ - УСТОЙЧИВЫ		
	RESISTENZA AL GELO FROST RESISTANCE - RESISTANCE AU GEL - FROSTBESTAENDIGKET - RESISTENCIA AL HIELO ΑΝΤΟΧΗ ΣΤΟΝ ΠΑΓΕΤΟ - МОРОЗОСТОЙКОСТЬ	ISO 10545-12	**RICHIESTA** ALWAYS TESTED - EXIGEE NOTWENDIG - PEDIDO ΖΗΤΗΣΗ - ТРЕБОВАНИЯ	**NON GELIVI** FROST PROOF - NON GELIFS FROSTSICHER - NO EXIGIDO ΑΝΤΙΠΑΓΕΤΙΚΑ - НЕ ЗАМОРАЖИВАЮТСЯ		
	RESISTENZA AI PRODOTTI CHIMICI CHEMICAL RESISTANCE - RESISTANCE AUX PRODUITS CHIMIQUES CHEMISCHE BESTÄNDIGKEIT - RESISTENCIA A LOS PRODUCTOS QUIMICOS ΑΝΤΟΧΗ ΣΤΑ ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ - ХИМИЧЕСКАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ	ISO 10545-13	min. UB min. GB	min. UB min. GB		
	PRODOTTI CHIMICI AD USO DOMESTICO ED ADDITIVI PER PISCINA HOUSEHOLD CHEMICALS AND SWIMMING POOL WATER CLEANSERS PRODUITS CHIMIQUES COURANTS ET ADDITIFS POUR PISCINE CHEM.PRODUKTE FÜR DEN HAUSHALTSGEBRAUCH UND ZUSATZ FÜR SCHWIMMBÄDER PRODUCTOS QUÍMICOS PARA USO DOMÉSTICO Y CON ADITIVOS PARA PISCINA ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΓΙΑ ΠΙΣΙΝΕΣ БЫТОВЫЕ ХИМИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА И СРЕДСТВА ДЛЯ БАССЕЙНОВ					
	ACIDI ED ALCALI A BASSA CONCENTRAZIONE ACIDS AND LOW CONCENTRATION ALKALIS ACIDES ET ALCALI A FAIBLE CONCENTRATION SÄUREN UND ALKALI IN GERINGER KONZENTRATION ÁCIDOS Y ÁLCALIS EN BAJA CONCENTRACIÓN ΟΞΕΑ ΚΑΙ ΑΛΚΑΛΙΑ ΧΑΜΗΛΗΣ ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑΣ НИЗКОКОНЦЕНТРИРОВАННЫЕ КИСЛОТЫ И ЩЕЛОЧИ			**DA GLA, GLB A ULC** FROM GLA, GLB TO ULC DE GLA, GLB A ULC VON GLA, GLB BIS ULC, ΑΠΟ GLA (ΓΚΛΑ), GLB (ΓΚΛΜΠ) ΕΩΣ ULC (ΟΥΛΚ) ОТ GLA, GLB ДО ULC	**DA GLA, GLB A ULC** FROM GLA, GLB TO ULC DE GLA, GLB A ULC VON GLA, GLB BIS ULC, ΑΠΟ GLA (ΓΚΛΑ), GLB (ΓΚΛΜΠ) ΕΩΣ ULC (ΟΥΛΚ) ОТ GLA, GLB ДО ULC	
	ACIDI ED ALCALI AD ALTA CONCENTRAZIONE ACIDS AND HIGH CONCENTRATION ALKALIS - ACIDES ET ALCALI A FORTE CONCENTRATION SÄUREN UND ALKALI IN HOHER KONZENTRATION - ÁCIDOS Y ÁLCALIS EN ALTA CONCENTRACIÓN ΟΞΕΑ ΚΑΙ ΑΛΚΑΛΙΑ ΥΨΗΛΗΣ ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑΣ - ВЫСОКОКОНЦЕНТРИРОВАННЫЕ КИСЛОТЫ И ЩЁЛОЧИ			**METODO DISPONIBILE** AVAILABLE ON REQUEST METHODE DISPONIBLE VERFÜGBARES VERFAHREN MÉTODO DISPONIBLE ΔΙΑΘΕΣΙΜΗ ΜΕΘΟΔΟΣ ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЕМ	**METODO DISPONIBILE** AVAILABLE ON REQUEST METHODE DISPONIBLE VERFÜGBARES VERFAHREN MÉTODO DISPONIBLE ΔΙΑΘΕΣΙΜΗ ΜΕΘΟΔΟΣ ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЕМ	
	RESISTENZA ALLE MACCHIE STAIN RESISTANCE - RESISTANCE AUX TACHES FLECKBESTÄNDIGKEIT - RESISTENCIA A LAS MANCHAS ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΟΥΣ ΛΕΚΕΔΕΣ - УСТОЙЧИВОСТЬ К ЗАГРЯЗНЕНИЮ	ISO 10545-14	**METODO DISPONIBILE** AVAILABLE ON REQUEST METHODE DISPONIBLE VERFÜGBARES VERFAHREN MÉTODO DISPONIBLE ΔΙΑΘΕΣΙΜΗ ΜΕΘΟΔΟΣ ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЕМ	min. 4		
	STABILITÀ DEI COLORI ALLA LUCE COLOUR STABILITY TO LIGHT - STABILITE DES COULEURS A LA LUMIERE LICHTECHTHEIT DER FARBEN - ESTABILIDAD DE LOS COLORES ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΧΡΩΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΦΩΣ - УСТОЙЧИВОСТЬ ЦВЕТА	DIN 51094	**NON DEVONO PRESENTARE APPREZZABILI VARIAZIONI DI COLORE** THEY DO NOT HAVE TO SHOW VISIBLE COLOUR ALTERATION PAS DE MODIFICATIONS SENSIBLES DE COULEUR WEISEN KEINE SICHTBAREN FARBABWEICHUNGEN AUF NO DEBEN PRESENTAR VARIACIONES DE COLOR APRECIABLES ΔΕΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΖΟΥΝ ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΧΡΩΜΑΤΟΣ НЕ ДОЛЖНЫИМЕТЬ ЗАМЕТНЫХРАЗЛИЧИЙВ ЦВЕТЕ	**CONFORME** COMPLIANT CONFORME ERFÜLLT CUMPLE ΣΥΜΒΑΤΟ СООТВЕТСТВУЕТ	

La Fabbrica S.p.A
Via Emilia Ponente, 925 - 48014 Castel Bolognese (RA) Italy
Tel. +39 0546 - 659911 - Fax +39 0546 - 656223
www.lafabbrica.it - info@lafabbrica.it

DAFIN GROUP

www.avaceramica.it www.lafabbrica.it www.iblspa.it

Scarica l'App per iPad
Download the App for iPad

Available on the App Store

Follow us